

LEDER

Technische Spezifikationen

Gerbung:

Mineralgerbung, durchgefärbt
mit hochwertigen Metallkomplexfarbstoffen

Färbung:

Anilin

Hautgröße:

durchschnittlich 5m²+

Lichtechtheit:

minimum 4

Reibecktheit:

DIN EN 20105-03

Filz trocken:

500 Touren, Note 5

Filz nass:

80 Touren, Note 4

Filz Schweiß:

50 Touren, Note 4

Dauerfaltverhalten (DIN EN ISO 5402):

keine Veränderungen nach 30.000 Knickungen

Haftung der Zugrichtung IUF470:

größer/gleich 2,5 N/10 mm

Weiterreißfestigkeit (DIN 53 329-2/82):

mind. 20 N

PH-Wert nach DIN ISO 4054:

mind. Stufe 3,5